LORIAUX
FABRICANT FRANÇAIS DEPUIS 1979

FICHE TECHNIQUE

03 PROTÉGER / CARRELAGE

ATL BLANC EFFET MOUILLÉ



Imperméabilisant pour supports à porosité faible, inférieure à 5 %

PRÉPARATION
Prêt à l'emploi
Sans dilution

RENDEMENT INDICATIF
10 à 15 m²/L
Par couche

MISE EN ŒUVRE
40 à 60 min
Entre les couches

01 PROPRIÉTÉS

Protège contre l'eau, les huiles et les taches.

Ravive la couleur et apporte un aspect mouillé satiné.

Pénètre dans les supports absorbants compatibles.

02 DESTINATION

Matériaux minéraux dont la porosité est faible, inférieure à 5 %. Vérifier l'absorption et le rendu par un essai.

03 CONDITIONNEMENTS

200 ml · 1 L · 5 L
20 L (lot de 4 × 5 L)

04 MISE EN ŒUVRE

1 Préparer
Le support doit être propre, totalement sec et neutre. Éliminer laitances, efflorescences et anciens traitements avec un produit adapté.

2 Rincer et sécher
Après décapage, rincer plusieurs fois jusqu'à neutralisation. Aspirer les eaux usées si possible ; attendre le séchage complet.

3 Appliquer
Étaler au mouilleur à vitre ou au rouleau laqueur en travaillant le produit pour favoriser sa pénétration.

4 Seconde couche
Après séchage complet de la première, environ 40 à 60 minutes, appliquer une seconde couche plus fine.

Rendement par couche. Quantité totale = surface × nombre de couches ÷ rendement. Pour retirer un ATL, utiliser le Décapant Colle Moquette LORIAUX selon sa notice.

Voir le produit sur loriaux.fr →

PRÉCAUTIONS D'APPLICATION

Effectuer un essai : le produit modifie l'aspect du support. Utiliser en plein air ou dans un lieu bien ventilé. Éloigner flammes, étincelles et sources de chaleur.

LORIAUX SAS 41 rue Auguste Parsy · 59112 Annœullin · France
03 20 85 63 77 · contact@loriaux.fr · loriaux.fr