LORIAUX
FABRICANT FRANÇAIS DEPUIS 1979

FICHE TECHNIQUE

03 PROTÉGER / CARRELAGE

ATL ROUGE EFFET MOUILLÉ

Imperméabilisant pour supports à porosité forte, supérieure à 10 %



PRÉPARATION
Prêt à l'emploi
Sans dilution

RENDEMENT INDICATIF
≈ 7 m²/L
Par couche

MISE EN ŒUVRE
40 à 60 min
Entre les couches

01 PROPRIÉTÉS

Protège contre l'eau, les huiles et les taches.

Ravive la couleur et apporte un aspect mouillé satiné.

Pénètre dans les supports absorbants compatibles.

02 DESTINATION

Matériaux minéraux dont la porosité est forte, supérieure à 10 %. Vérifier l'absorption et le rendu par un essai.

03 CONDITIONNEMENTS

200 ml · 1 L · 5 L
20 L (lot de 4 × 5 L)

04 MISE EN ŒUVRE

1 Préparer
Le support doit être propre, totalement sec et neutre. Éliminer laitances, efflorescences et anciens traitements avec un produit adapté.

2 Rincer et sécher
Après décapage, rincer plusieurs fois jusqu'à neutralisation. Aspirer les eaux usées si possible ; attendre le séchage complet.

3 Appliquer
Étaler au mouilleur à vitre ou au rouleau laqueur en travaillant le produit pour favoriser sa pénétration.

4 Seconde couche
Après séchage complet de la première, environ 40 à 60 minutes, appliquer une seconde couche plus fine.

5 Troisième couche
Sur les matériaux très poreux, appliquer si nécessaire une troisième couche.

Rendement par couche. Quantité totale = surface × nombre de couches ÷ rendement. Pour retirer un ATL, utiliser le Décapant Colle Moquette LORIAUX selon sa notice.

Voir le produit sur loriaux.fr →

PRÉCAUTIONS D'APPLICATION

Effectuer un essai : le produit modifie l'aspect du support. Utiliser en plein air ou dans un lieu bien ventilé. Éloigner flammes, étincelles et sources de chaleur.

LORIAUX SAS 41 rue Auguste Parsy · 59112 Annœullin · France
03 20 85 63 77 · contact@loriaux.fr · loriaux.fr