

DÉCAPANT SPÉCIAL ÉPOXY



PRÊT À L'EMPLOI

PROPRIÉTÉS

Décape les traitements de surface de type : Polyuréthane, Epoxy (mono et bi-composant), acrylique...

Tous types de supports minéraux (terres cuites, pierres naturelles, béton...).

Les sols plastiques peuvent être décapés sous certaines réserves (il est impératif sur ces supports de faire un test préalable et de vérifier la résistance du support au décapant).

Autres utilisations :

1 - Nettoyage des jointoyeuses à joint époxy (vérifiez la compatibilité du produit avec les pièces en contact avec celui-ci sur le tableau de compatibilité chimique)

2 - Nettoyage des résidus de joint époxy frais ou secs.

MODE D'EMPLOI

Effectuer un essai préalable sur un endroit visible, afin de vérifier la tenue du support à décaper.

Verser le produit pur ou dilué (de 10 à 50 % avec de l'eau) sur la surface à (veiller à protéger toutes les surfaces non concernées), étendre le produit à l'aide d'un balai brosse sur l'ensemble de la surface et laisser agir 5 à 10 min (le temps d'action peut être supérieur sur les traitements bi-composant)

Enlever le traitement de surface par balayage ou à l'aide d'une mono brosse. La surface décapée prend en général une teinte très foncée, il est indispensable de la laisser sécher jusqu'au retour de la teinte d'origine avant d'effectuer un nouveau traitement, le temps de séchage peut prendre 7 jours*.

*L'utilisation d'eau en dilution peut fortement réduire ce temps d'évaporation.

CONSOMMATION

1L pour 5 à 10 m² selon épaisseur et type de traitement.

CONSEILS LORIAUX

Avant traitement, un essai préalable doit être effectué sur une partie non visible du support afin d'en vérifier la tenue et le rendu. Protéger toutes surfaces non concernées par l'application du produit.

CONDITIONNEMENT

✓ Colis de 6 x 1 L ✓ Colis de 4 x 5 L ✓ Colis de 1 x 20 L

Autres conditionnements sur demande

Nous conditionnons de la bouteille de 0,200mL à la cuve IBC 1000L

Loriaux SAS, 41 rue A. Parsy 59112 Annoeullin, FRANCE

Tél. : (33) 03.20.85.63.77 - Mail : contact@loriaux.fr - Site : loriaux.fr

S.A.S. Au Capital de 207.400€ - 315 107 441 R.C.S. Lille métropole - APE 2059Z - N°TVA : FR08315107441

ANCIEN CONDITIONNEMENT



CI-DESSOUS :

Matériaux	Compatibilité
Inox 304	B-Bon ✓
Inox 316	B-Bon ✓
ABS plastique	D-Effets sévères ⚠
Acétal (Delrin ®)	A-Excellent ✓
Aluminium	B-Bon ✓
Laiton	N/O ?
Bronze	A-Excellent ✓
Buna N (Nitrile)	D-Effets sévères ⚠
Graphite de carbone	N/O ?
Acier carbone	B-Bon ✓
Carpenter 20	A-Excellent ✓
Fonte	B-Bon ✓
Céramique AL2O3	A-Excellent ✓
Céramique aimant	N/O ?
FFKM	A-Excellent ✓
Cuivre	B-Bon ✓
CPVC	A-Excellent ✓
EPDM	B-Bon ✓
Epoxy	C-Limite ⚠
Fluorocarbène (FKM)	A-Excellent ✓
Hastelloy-C ®	A-Excellent ✓
Hypalon ®	C-Limite ⚠
Hytrek ®	N/O ?
Kalrez	N/O ?
Kel-F	A-Excellent ✓
LDPE	D-Effets sévères ⚠
Caoutchouc naturel	D-Effets sévères ⚠
Néoprène	C-Limite ⚠
Noryl ®	D-Effets sévères ⚠
Nylon	B-Bon ✓
Polycarbonate	N/O ?
Cétone de polyéther	A-Excellent ✓
Polypropylène	A-Excellent ✓
Polyuréthane	D-Effets sévères ⚠
PPS (Ryton ®)	A-Excellent ✓
PTFE (Téflon ®)	A-Excellent ✓
PVC	D-Effets sévères ⚠
PVDF (Kynar ®)	A-Excellent ✓
Silicone	N/O ?
Titanium	A-Excellent ✓
Tygon ®	D-Effets sévères ⚠
Viton ®	A-Excellent ✓