

DÉCAPANT

LAITANCE DE CIMENT

CARRELAGE NON ÉMAILLÉ



▲ PRÊT À L'EMPLOI

PROPRIÉTÉS

Supprime les laitances de ciment dues au jointoiement sur terre cuite, grès cérame, grès cérame poli, grès étiré brut, pierre naturelle et marbre non polis (effectuer un test préalable sur une chute après dilution du produit de 1 vol. pour 5 vol. d'eau).

Supprime également le tartre, le calcaire et la rouille.

MODE D'EMPLOI

Effectuer un essai préalable sur une chute de carrelage.

Sur grès, terres cuites, pierres naturelles et marbres non polis :

Mouiller votre sol avec de l'eau, étendre le produit puis broser à l'aide d'un balai brosse.

Laisser agir 3 à 4 minutes, puis éliminer le surplus à la raclette et rincer abondamment à l'eau claire.

Sur murs de briques ou plaquettes terre cuite :

Mouiller les parties à nettoyer. Étendre le produit puis frotter à l'aide d'une brosse dure ou un balai brosse.

Rincer à l'eau claire. Le nettoyage doit s'effectuer par surface de 2 m² en commençant par le bas, le rinçage se faisant de haut en bas. Afin d'éviter les taches, traiter à l'**Imperméabilisant anti-taches spécial carrelage**.

CONSOMMATION

Marbres et pierres naturelles : 1 litre de dilution pour 5 m² selon porosité.

Autres supports : 1 litre pour 10 m² selon porosité.

CONSEILS LORİAUX

Ne pas employer sur granito, marbres et pierres naturelles polis ce qui dépolirait votre "pierre".

Pour les carrelages émaillés, employer le **Décapant après pose spécial voile de ciment carrelage émaillé**.

Ne pas utiliser près d'éléments métalliques ou électroniques, les vapeurs pouvant engendrer une corrosion.

CONDITIONNEMENT

✓ Colis de 6 x 1 L ✓ Colis de 4 x 5 L ✓ Colis de 1 x 20 L

Autres conditionnements sur demande

Nous conditionnons de la bouteille de 0,200mL à la cuve IBC 1000L

NUMÉRO UFI

UFI : T500-50U1-R00Q-GTHU

ANCIEN CONDITIONNEMENT

