LORIAUX
FABRICANT FRANÇAIS DEPUIS 1979

FICHE TECHNIQUE

01 RÉNOVER / DÉCAPANTS

DÉCAPANT VOILE DE CIMENT CARRELAGE ÉMAILLÉ

Nettoyage après pose des carrelages émaillés



PRÉPARATION
Pur ou 1 L + 1 L
Produit + eau

RENDEMENT INDICATIF
≈ 10 m²/L
Produit pur ou dilué

MISE EN ŒUVRE
4 à 5 min
Temps d'action

01 PROPRIÉTÉS

Élimine les voiles et résidus de ciment après pose ou jointoiement.

Agit sur les carrelages émaillés de sol et de mur.

02 DESTINATION

Carrelages émaillés et faïences compatibles uniquement.

03 CONDITIONNEMENTS

200 ml · 1 L · 5 L
20 L (lot de 4 × 5 L)

04 MISE EN ŒUVRE

1 Tester
Effectuer un essai sur une chute ; un essai par trempage sur un carreau non posé est recommandé si possible.

2 Doser
Utiliser pur pour un voile important. Pour un faible voile, diluer avec au maximum 1 volume d'eau pour 1 volume de produit.

3 Appliquer
Répartir sur le support puis frotter au balai-brosse.

4 Rincer
Laisser agir 4 à 5 minutes puis rincer abondamment à l'eau claire.

Voir le produit sur loriaux.fr →

PRÉCAUTIONS D'APPLICATION

Ne pas utiliser sur granito, marbre ou pierre naturelle polie, ni sur terre cuite ou grès non émaillé. Éloigner les éléments métalliques et électroniques : risque de corrosion par les vapeurs.

LORIAUX SAS 41 rue Auguste Parsy · 59112 Annœullin · France
03 20 85 63 77 · contact@loriaux.fr · loriaux.fr