

HYDROFUGE BOIS EXTÉRIEUR



PRÊT À L'EMPLOI

UFI : Produit non classé

PROPRIÉTÉS

L'Hydrofuge Bois Loriaux est un produit hydrofuge à usages multiples pour les substrats en bois. Cette émulsion organosilicone est à base d'eau. Il s'agit d'un mélange de monomères, de siloxane, de polymère de siloxane et de polymère organique. Chaque composant contribue à conserver l'aspect naturel du bois, qui est soumis à des agressions constantes.

Pénètre dans le bois et ne change pas son aspect. Réduit la décoloration du bois.
 Réduit la vitesse de décomposition du bois grâce à une entrée d'eau moindre. Protection longue durée.
 Présente une exclusion de l'eau à long terme et d'excellentes caractéristiques de perlage.
 Meilleure stabilité dimensionnelle, réduit les déformations et fissures du bois. Sans métaux lourds, sans APEO.

MODE D'EMPLOI

Utilisation en primaire d'imprégnation avant appliquer des couches de finition (à diluer 50% d'eau) :

Appliquer le primaire au pinceau sur le bois, neuf ou non, dont l'état naturel a été restauré. S'assurer que toutes les surfaces sont traitées, en portant une attention particulière au fil d'extrémité.

Il est également possible de tremper le bois dans la solution pendant 3 minutes pour effectuer la totalité du traitement.
 Laisser sécher au minimum 24 heures avant d'appliquer un autre traitement.

Utilisation en tant qu'hydrofuge (utilisation pure) :

S'assurer que le bois est propre et sec. Nettoyer la pièce à traiter si nécessaire.
 Appliquer la solution avec un pinceau, un rouleau ou un vaporisateur.
 Etaler tout liquide en excès après 15 minutes, de manière à garantir une application et un aspect final uniforme.
 Si nécessaire, appliquer une seconde couche une à deux heures après la première, pour une protection optimale.

Le produit doit être appliqué uniquement lorsque la température ambiante est supérieure à 10°C et qu'aucune température inférieure à 0°C n'est prévue dans les 24 heures suivantes. Ne pas appliquer en plein soleil ou si de la pluie est prévue.

Tout produit en excès doit être immédiatement éliminé à l'aide d'un tissu mouillé. Si le produit a séché, utiliser de l'essence minérale.

CONSOMMATION

Le rendement en surface dépend de la porosité, de la texture et de la siccité du bois. Il peut varier de 2,5 à 7,5 L/m².

CONDITIONNEMENT

✓ Colis de 6 x 1 L ✓ Colis de 4 x 5 L ✓ Colis de 1 x 20 L

Autres conditionnements sur demande
 Nous conditionnons de la bouteille de 0,200mL à la cuve IBC 1000L

ANCIEN CONDITIONNEMENT

