

IMPERMÉABILISANT HAUTE PERFORMANCE SPÉCIAL TERRASSE



▲ PRÊT À L'EMPLOI

UFI : Produit non classé

PROPRIÉTÉS

Tous supports (horizontaux et verticaux). Grès cérame, terre cuite, tomette, pierre naturelle, marbre non poli, joint ciment, grès, ardoise, solnofen, carrelage ciment, margelle de piscine, pavé auto-bloquant

- Résiste au nettoyage Haute-pression (130 bar à 40 cm).
- Résiste aux fortes températures (>200 °C)
- Retarde l'apparition des mousses.
- Oléofuge (résiste aux taches de gras).
- Protège le support contre les taches de toutes natures (huile, graisse, apéritif, produit ménager...).
- Laisse respirer votre carrelage et ne modifie aucunement son aspect.
- Évite l'humidité et les dégradations causées par le gel.

MODE D'EMPLOI

Le produit est prêt à l'emploi, l'application doit se faire sur matériaux propres (sans laitance de ciment, voir nos décapants) d'aspect sec au toucher et débarrassés définitivement d'efflorescence ou salpêtre, à titre indicatif, sur sols neufs, il est conseillé d'attendre, avant de traiter, 2 à 3 semaines sur les grès cérames, 4 à 8 semaines sur terres cuites (selon principe de pose. Pour toute information complémentaire consulter votre revendeur.

Celle-ci doit être effectuée au moyen d'un pulvérisateur. Le matériel doit être propre et sec. Appliquer une 1ère couche à saturation (aspect mouillé). 6 à 24 H après (selon les conditions climatiques) une seconde couche devra être appliquée. Passer chaque couche à saturation. Nettoyer les outils à l'eau.

CONSOMMATION

Terre cuite : 1 litre pour 3 à 8 m²

Grès cérame : 1 litre pour 10 à 20 m²

Ces consommations sont extraites d'une moyenne, et ne sont données qu'à titre indicatif

CONSEILS LORİAUX

Ne pas traiter en dessous de 5°C. Stocker le produit en hors gel. Ne pas nettoyer le support pendant 5 jours après la pose.

CONDITIONNEMENT

✓ Colis de 6 x 1 L

✓ Colis de 4 x 5 L

✓ Colis de 1 x 20 L

Autres conditionnements sur demande

Nous conditionnons de la bouteille de 0,200mL à la cuve IBC 1000L

ANCIEN CONDITIONNEMENT

