

IMPRÉGNATION A L'HUILE DE LIN SPÉCIAL TERRE CUITE



PRÊT À L'EMPLOI

UFI : FM10-SOJS-Y004-QMEX

PROPRIÉTÉS

Pour obtenir un effet de vieillissement sur des terres cuites brutes, non imperméabilisées, de teinte claire.
Fonce le carrelage en ravivant les nuances des terres cuites, leur apportant la noblesse des années ainsi qu'un début de protection.

MODE D'EMPLOI

Prêt à l'emploi. Le traitement ne nécessite qu'une seule couche.
L'application se fera au moyen d'un pinceau large (pinceau de tapissier par exemple) en suivant le même principe que pour la pose d'une peinture. Laisser sécher 24 heures en évitant tout passage.

CONSEILS LORIAUX

Sur terre cuite neuve, il est recommandé d'utiliser l'imprégnation 4 à 8 semaines après le décapage indispensable du support avec le **Décapant après pose spécial voile de ciment carrelage non émaillé**.

Dans tous les cas, le carrelage doit être propre, impérativement sec et débarrassé définitivement d'efflorescences ou de salpêtre.
Bien s'assurer du séchage avant toute application en posant sur le sol, la veille du traitement, un carré de plastique transparent de 30 x 30 cm puis vérifier qu'il n'y a pas de condensation.

Pour une protection totale, appliquer l'**Imperméabilisant spécial carrelage LORIAUX**.

Le nettoyage des outils s'effectue au white.

CONSOMMATION

1 litre pour 15 à 20 m² environ.

CONDITIONNEMENT

✓ Colis de 6 x 1 L ✓ Colis de 4 x 5 L ✓ Colis de 1 x 20 L

Autres conditionnements sur demande
Nous conditionnons de la bouteille de 0,200mL à la cuve IBC 1000L

ANCIEN CONDITIONNEMENT

