LORIAUX
FABRICANT FRANÇAIS DEPUIS 1979

FICHE TECHNIQUE

01 RÉNOVER / CARRELAGE

POLISSEUR MARBRE ET PIERRE NATURELLE

Ravive le brillant et corrige les altérations localisées



PRÉPARATION
Poudre à mouiller
Avec de l'eau

CONSOMMATION
≈ 1 kg/m²
En repolissage

OUTILLAGE
Laine d'acier
Grade 0 à 000

01 PROPRIÉTÉS

Poudre de repolissage des matériaux compatibles.

Agit sur certaines attaques acides, micro-rayures et traces de rouille.

02 DESTINATION

Marbre, pierre naturelle polie et granito compatibles, après essai.

03 CONDITIONNEMENTS

200 g
1 kg · 5 kg · 20 kg

04 MISE EN ŒUVRE

1 Polir

Déposer la poudre, humidifier et frotter en mouvements circulaires avec une laine d'acier de grade 0 à 000. Ajouter de l'eau ou de la poudre si nécessaire.

2 Rincer

Récupérer les résidus puis rincer soigneusement.

3 Altération profonde

Un ponçage préalable avec un abrasif de grain 200 à 600 peut être nécessaire avant le polissage.

4 Traces de rouille

Sur marbre poli ou granito, appliquer la poudre humide, polir puis laisser agir 5 à 10 minutes et rincer. Sur les autres supports compatibles, attendre la disparition de la trace puis rincer.

Voir le produit sur loriaux.fr →

PRÉCAUTIONS D'APPLICATION

Effectuer un essai discret. Ne pas utiliser pour dérouiller des carreaux de ciment. Protéger les surfaces voisines et respecter l'étiquette et la FDS.

LORIAUX SAS 41 rue Auguste Parsy · 59112 Annœullin · France
03 20 85 63 77 · contact@loriaux.fr · loriaux.fr