

ANTI-GRAFFITI ANTI-AFFICHE



▲ PRÊT À L'EMPLOI

PROPRIÉTÉS

Pouvoir Anti-Graffiti :

- Empêche la pénétration des graffitis quels qu'ils soient dans les supports traités.
- Il est sans silicone, sans vernis. Il est invisible après application, il ne modifie pas l'aspect des matériaux traités (ni brillance, ni coloration)
- Laisse les matériaux respirer cependant il sont imperméables à l'eau, aux huiles, ainsi qu'aux graffitis
- Atténue l'apparition des mousses et des salissures dues à la pollution (facilite le nettoyage).

Pouvoir Anti-Affiche :

- Sur surfaces lisses, l'affiche tombera d'elle même lorsque la colle aura séché.
- Sur surfaces plus rugueuses, il sera peut-être nécessaire de la retirer à la main, sans aucun effort.
- Dans tous les cas, la colle n'adhérant pas sur les surfaces traitées, celles-ci ne conserveront aucune trace après la disparition de l'affiche.

Pouvoir Anti-Autocollant :

Les autocollants n'adhèrent que provisoirement et se décollent d'eux mêmes quelques heures après, au pire quelques jours.

Le traitement doit être renouvelé impérativement après 5 décapages (maximum) afin de conserver ses caractéristiques. Le nettoyage des graffitis se fera à l'aide de notre décapant graffitis.

UFI : Produit non classé

MODE D'EMPLOI

L'anti-graffiti peut s'utiliser sur un grand nombre de matériaux et particulièrement sur : Béton, Briques, Pierre naturelle, marbre, Carrelage, tuiles, enduit de ciment, bois et surfaces métalliques à l'exception des surfaces peintes (sauf en cas de cuites).

Application sur matériau sec au toucher par pulvérisation (en brouillard) en 2 applications espacées de 24 heures.
Veiller à saturer le support.

Cinq jours après la 2ème application, vérifier au moyen de projection d'eau, que celle-ci est bien rejetée et ne pénètre plus.
Dans le cas contraire, une 3ème application peut s'avérer nécessaire (en cas de matériaux extrêmement poreux).

CONSOMMATION

Variable selon les matériaux : La moyenne se situe à 1 litre de produit fini pour 3 à 4 m².

CONDITIONNEMENT

✓ Colis de 6 x 1 L ✓ Colis de 4 x 5 L ✓ Colis de 1 x 20 L

Autres conditionnements sur demande

Nous conditionnons de la bouteille de 0,200mL à la cuve IBC 1000L

Loriaux SAS, 41 rue A. Parsy 59112 Annoeullin, FRANCE

Tél. : (33) 03.20.85.63.77 - Mail : contact@loriaux.fr - Site : loriaux.fr

S.A.S. Au Capital de 207.400€ - 315 107 441 R.C.S. Lille metropole - APE 2059Z - N°TVA : FR08315107441